



# 4 Bisomark PLUS – der Geschossbau-Stein



L x B x H in cm:  
24,7 x **36,5** x 24,9  
12 DF | Hbl



L x B x H in cm:  
24,7 x **36,5** x 24,9  
12 DF | Endstein Nut

Steinbezeichnung	Bisomark PLUS (mineralische Wärmedämmung)			
<b>Kennwerte</b>				
<b>Wärmeleitfähigkeit <math>\lambda_B</math> in W/mK</b>	<b>0,08</b>	<b>0,09</b>	<b>0,10</b>	<b>0,12</b>
Zulassung	Z-17.23-1204			
Format in DF	12	12	12	12
<b>Wanddicke d in cm</b>	<b>36,5</b>	<b>36,5</b>	<b>36,5</b>	<b>36,5</b>
<b>U-Wert <sup>1)</sup> in W/m<sup>2</sup>K</b>	<b>0,21</b>	<b>0,23</b>	<b>0,25</b>	<b>0,30</b>
<b>Statik</b>				
<b>Festigkeitsklasse/ Mörteltyp DBM</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
Steinrohddichte in kg/dm <sup>3</sup>	0,45	0,50	0,60	0,70
Zul. Druckspannung in MN/m <sup>2</sup>	0,70	0,90	0,90	1,10
Druckfestigkeit $f_k$ Wert in MN/m <sup>2</sup>	2,20	2,90	2,90	3,50
<b>Verarbeitung</b>				
Steinbedarf in Stück/m <sup>2</sup>	16	16	16	16
Steinbedarf in Stück/m <sup>3</sup>	44	44	44	44
Bisotherm-DBM-Bedarf in L/m <sup>2</sup>	4,4	4,4	4,4	4,4
Bisotherm-DBM-Bedarf in L/m <sup>3</sup>	12,0	12,0	12,0	12,0
<b>Versanddaten</b>				
Paketinhalt in Stück	60	60	60	60
Bestell.-Nr.	750845	750965	751065	751285

Steinpreise ab Werk €/Stück (ohne Dünnbettmörtel)				
	8,00	8,00	7,50	7,00
<b>Frachten €/Stück</b>				
1 – 20 km	0,19	0,19	0,19	0,19
21 – 40 km	0,27	0,27	0,27	0,27
41 – 60 km	0,34	0,34	0,34	0,34
61 – 80 km	0,40	0,40	0,40	0,40
81 – 100 km	0,45	0,45	0,45	0,45
101 – 125 km	0,49	0,49	0,49	0,49
126 – 150 km	0,58	0,58	0,58	0,58
151 – 200 km	0,66	0,66	0,66	0,66
201 – 250 km	0,69	0,69	0,69	0,69
251 – 300 km	0,78	0,78	0,78	0,78
Kranzuschlag	5,00/Kranhub pro Palette			
<b>Bisotherm Lieferwerk</b>	<b>1</b>			

1) Einschließlich üblichem Putz nach DIN 4108-4: innen 1,5 cm Gipsputz, ( $\lambda_B = 0,51$  W/mK), außen 2,0 cm Leichtputz ( $\lambda_B = 0,25$  W/mK)  
Produktabbildungen exemplarisch

Bitte Vorlaufzeiten berücksichtigen. Das Abladen ist nur mit Palettengabel möglich!