

Produktdatenblatt

Bisoroof® Gründachsubstrat

E

2013	 <p style="text-align: center; margin-top: 10px;"> www.bisotherm.de Eisenbahnstraße 12 - 56218 Mülheim-Kärlich </p>
-------------	--

Produktbeschreibung: Bisoroof® sind abgestimmte mineralische/organische Pflanzsubstratmischungen. Dank der offenenporigen Struktur, hoher Tritt- und Lagerungsstabilität, hoher Frostbeständigkeit und dem ausgewogenen Verhältnis zwischen Wasserdurchlässigkeit und -speicherfähigkeit, werden individuelle Substratanforderungen „par excellence“ erfüllt.

Einsatzbereich: Kultursubstrat für extensive Dachbegrünung in mehrschichtiger Bauweise

Zusammensetzung: Lava, Bims und organische Bestandteile

Eigenschaften	Einheit	Wert *	nach FLL-Richtlinien
Korngrößenverteilung	Masse-%	8	d ≤ 0,063 mm ≤ 15%
Korngrößenverteilung	Masse-%	41	d > 4 mm ≤ 50%
Gehalt an organischen Substanzen	g/l	34	≤ 65
Wasserdurchlässigkeit mod. K _f	mm/min	69,7	0,6-70
Wasserspeicherfähigkeit / max. Wasserkapazität	Vol.-%	38	≥ 35
Luftkapazität bei max. Wasserkapazität	Vol.-%	27	≥ 10
pH-Wert (in CaCl ₂)		6,52	6,0 - 8,5
Salzgehalt	g/l	0,3	≤ 3,5
Nährstoffgehalt nach Untersuchungsmet.	CaCl ₂ mg/l	4	N ≤ 80
	CAL	56	P ₂ O ₅ ≤ 200
	CAL	385	K ₂ O ≤ 700
	CaCl ₂	85	Mg ≤ 200
auslesbare Fremdstoffe	Fliesen, Glas, Keramik Masse-%	0	≤ 0,3
	Metall, Kunststoff Masse-%	0	≤ 0,1
	Kunststoff cm ² /l	0	≤ 10
Gesamtporenvolumen	Vol.-%	64	
Verdichtungsfaktor (Erfahrungswert)		1,15-1,20	
Volumengewicht	trocken kg/m ³	940	
	wassergesättigt kg/m ³	1320	
Lieferformen	Lose / BigBag / Silo / Sackware		
Lagerung	wenn möglich trocken		

* nach aktuellem Prüfbericht 072-11