

## BISOROCK® LANDSCHAFTSGRANULAT

Die letzten aktiven Vulkane in Deutschland sind vor 11.000 bis 12.500 Jahren im Gebiet der Eifel erloschen. Direkt unter der Erdoberfläche findet sich um die ehemaligen Vulkane heute ein luftporenreiches, kiesförmiges Mineral aus rein silikatischen Grundstoffen – der Naturbims. Nach dem Abbau und der Veredelung wird dieser ökologisch ausgezeichnete Rohstoff zu einem innovativen Leichtzuschlag und einem ökologisch wertvollem Substrat.



Produktbezeichnung	BISOROCK® EDELBIMS	BISOROCK® SIEBBIMS
<b>Technische Informationen</b>		
Rohstoff	Bimssteingranulat	Bimssteingranulat
Körnung/Fraktion	Waschbims in Körnungen 0,5–2,5   0,5–5,0   4,0–10,0   10,0–16,0 mm	Siebbims in Körnungen 0–4,0   4,0–8,0   8,0–16,0 mm
Schüttgewicht ca.	650 g/l	ca. 750–900 g/l
<b>Eigenschaften</b>		
	Leichtes mineralisches Vulkangestein natürlichen Ursprungs. Das leichte und poröse Bimssteingranulat wird durch spezielle Sieb- und Waschtechniken in verarbeitungsgerechte Fraktionen aufbereitet. Ein luftporenreiches, kiesförmiges Mineral aus rein silikatischen Grundstoffen.	
<b>Anwendung</b>		
	Unser natürlicher und drainagefähiger BISOROCK® Edelbims und BISOROCK® Siebbims sind auf der einen Seite prädestiniert als Bodenverbesserer, Wasserspeicher, Nährstoffspeicher, Bodenbelüfter sowie zur Veränderung der Bodenphysik. Zum anderen eignet sich BISOROCK® Edelbims und BISOROCK® Siebbims zur Herstellung von Leichtbeton und Leichtmörtel.	

## BISOROCK® EDELLAVA – Lavagestein aus der Eifel

Die bei den gasreichen Eruptionen ausgestoßene Lava wurde durch Wasserdampf und Kohlendioxid aufgeschäumt und lagerte sich in großen Mengen in den obersten Schichten ab. Lava ist ein vulkanisches Gestein, das sich durch seine besonderen Eigenschaften von allen anderen Naturgesteinen unterscheidet. Als Zuschlagstoff für Substrate und Leichtbeton ist BISOROCK® Edellava bestens geeignet. Druckfestigkeit, Frost- und Witterungsbeständigkeit sind nur einige Vorzüge des Naturgesteins Lava.



Produktbezeichnung	BISOROCK® EDELLAVA
<b>Technische Informationen</b>	
Rohstoff	Lavagestein
Körnung/Fraktion	Lavagestein in Körnungen 2–8   8–16   2–11 mm
Schüttgewicht	ca. 1000–1100 g/l
Lagerung	trocken und sachgerecht
<b>Eigenschaften</b>	
	Lava ist porös, leicht, rauzackig und druckfest. Es kann Feuchtigkeit speichern und hat einen hohen Reibungswinkel. Lava ist säure-, frost- und wetterbeständig, ist wärme- und schalldämmend und besitzt zudem große Kornoberflächen.
<b>Anwendung</b>	
	BISOROCK® Edellava wird als Zuschlagstoff für Substrate verwendet, als Mulchmaterial, Drainageschicht und als Zuschlagstoff für Leichtbeton.



## BISOROCK® LEICHTSAND

BISOROCK® Leichtsand – ein grau-schwarzer, leichter Feinsand in der Körnung 0,25–2,0 mm – ist ein Leichtgemisch aus gewaschenem Bims, Lava, Basalt- und Schiefersplitt. Mit dem Schüttgewicht von ca. 1000–1100 g/l deutlich leichter als herkömmliche Sande. Der BISOROCK® Leichtsand kann vielseitig in der Bauwirtschaft eingesetzt werden. Ob im Hoch- und Tiefbau oder im Garten- und Landschaftsbau.



Produktbezeichnung	BISOROCK® LEICHTSAND			
<b>Technische Informationen</b>				
Rohstoff	gewaschener Bims, Lava, Basalt- und Schiefersplitt			
Körnung/Fraktion	gewaschener Sand in Körnungen 0,25–2,0 mm			
Schüttgewicht	ca. 1000–1100 g/l			
Lagerung	trocken und sachgerecht			
<b>Eigenschaften</b>				
	Grau-schwarzer, leichter Feinsand, deutlich leichter als herkömmliche Sande.			
<b>Anwendung</b>				
	Der BISOROCK® LEICHTSAND kann vielseitig in der Bauwirtschaft eingesetzt werden. Ob im Hoch- und Tiefbau oder im Garten- und Landschaftsbau. Als Rasenverbesserer, zum Abstreuen von Rohren.			

Versanddaten				
Lieferform	lose	BigBag 1500 l	BigBag 1000 l	25 l Sack*

Preise ab Werk	€/ Tonne	€/ BigBag	€/ BigBag	€/ Sack
Edelbims 0,5–2,5 mm	92,50	116,50	89,00	5,90
Edelbims 0,5–5,0 mm	92,50	116,50	89,00	5,90
Edelbims 4,0–10,0 mm	92,50	116,50	89,00	5,90
Edelbims 10,0–16,0 mm	92,50	116,50	89,00	5,90
Siebbims 0–4,0 mm	34,50	75,50	56,50	3,90
Siebbims 4,0–8,0 mm	65,00	92,00	72,00	4,85
Siebbims 8,0–16,0 mm	65,00	92,00	72,00	4,85
Edellava 2,0–8,0 mm	26,50	73,00	56,00	3,40
Edellava 8,0–16,0 mm	26,50	73,00	56,00	3,40
Edellava 2,0–11,0 mm	26,50	73,00	56,00	3,40
Leichtsand 0,25–2,0 mm	15,50	59,00	48,00	3,00
<b>Bisootherm Lieferwerk</b>	<b>6</b>			

\*Mindestabnahme 1 Palette/40 Säcke, sonst Kommissionierungsgebühr € 15,00/Palette

**FRACHTEN AUF ANFRAGE**

