




L x B x H in cm:
49,7 x **11,5** x 23,8
8 DF/N+F



L x B x H in cm:
24,7 x **17,5** x 23,8
6 DF



L x B x H in cm:
24,7 x **24,0** x 23,8
8 DF

Steinbezeichnung	Bisophon Vollblöcke classic				
Kennwerte					
Norm	3) DIN EN 771-3; DIN V 18 152-100				
Format in DF	8	6	8	6	8
Wanddicke d in cm	11,5	17,5	24,0	17,5	24,0
Wärmeleitfähigkeit λ_g 1) in W/mK	1,40	0,74	0,74	0,74	0,74
Schalldämm-Maß R_w 2) in dB					
Putzgewicht 30 kg/m²	53,8	58,9	60,8	58,9	60,8
Statik					
Festigkeitsklasse/Mörteltyp Biso-Normalmörtel	12		20		
Steinrohddichte in kg/dm ³	2,00		2,00		
Zul. Druckspannung in MN/m ²	1,80		2,40		
Druckfestigkeit f_k Wert in MN/m ²	6,70		9,80		
Verarbeitung					
Steinbedarf in Stück/m ²	8	16	16	16	16
Steinbedarf in Stück/m ³	70	91	67	91	67
Biso-Normalmörtel-Bedarf in L/m ²	5	9	12	9	12
Biso-Normalmörtel-Bedarf in L/m ³	40	49	48	49	48
Versanddaten					
Paketinhalt in Stück	48	80	48	80	48
Bestell-Nr.	86001	86002	86005	87002	87005

Steinpreise ab Werk €/100 Stück (ohne Dünnbettmörtel)					
	97,00	68,00	94,00	73,00	100,00
Frachten €/100 Stück					
1 – 20 km	20,00	12,00	21,00	13,00	22,00
21 – 40 km	27,00	17,00	29,00	18,00	31,00
41 – 60 km	34,00	22,00	36,00	23,00	39,00
61 – 80 km	42,00	27,00	45,00	29,00	48,00
81 – 100 km	47,00	30,00	50,00	32,00	53,00
101 – 125 km	51,00	32,00	54,00	35,00	58,00
126 – 150 km	61,00	39,00	65,00	41,00	69,00
151 – 200 km	70,00	45,00	74,00	48,00	79,00
201 – 250 km	75,00	48,00	79,00	51,00	85,00
251 – 300 km	84,00	53,00	89,00	57,00	95,00
Kranzuschlag	5,00/Kranhub pro Palette				
Bisotherm Lieferwerk	1 + 2 + 3				

1) Nach DIN 4108-4:2017-03 2) Nach DIN 4109-32:2016-07, mit 2 x 1,0 cm Gips-/Kalkgipsputz (Putzgew. 20 kg/m²) 3) DIN EN 771-3, DIN V 18153-100
Produktabbildungen exemplarisch