


Kennzeichnung Bisophon Planelement

N+F

 <p style="text-align: right;">2013</p>	
 <p style="text-align: right;">13</p> <p style="text-align: center;">0794- 0173</p>	

Artikelnummer					
Artikelbezeichnung		Bisophon Planelement	1,4		
Kategorie				I	
Produktnorm		EN 771-3:2011-07			
Anwenden nach		DIN V 18152-100	Z-17.1-702		
Leichtbetonelemente für tragendes und nichttragendes Mauerwerk, an das Anforderungen bezüglich Brand-, Schall-, und/oder Wärmeschutz gestellt werden können.					
Format					
Maße	[mm]	(LängexBreitexHöhe)	1000 x 300 x 623		
Grenzabmaße		Abmaßklasse	D4		
	[mm]	Ebenheit/Planparallelität	≤ 1,0		
Form und Ausbildung		Mauerstein der Gruppe 1			
		nach EN 1996-1-1			
mittlere Druckfestigkeit	[N/mm ²]	senkrecht zur Lagerfuge	5,0		
	[N/mm ²]	senkrecht zur Stirnfläche			
Zulässige Druckspannung σ_0	[MN/m ²]		1,0		
char. Druckfestigkeit f_k	[MN/m ²]		3,1		
Formbeständigkeit	[mm/m]	übliche Feuchtedehnung	NPD		
Verbundfestigkeit	[N/mm ²]	gem. DIN EN 998-2, Anh. C	0,3		
Brandverhalten		Euroklasse	A 1		
Wasseraufnahme	darf nicht ungeschützt verwendet werden				
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl		μ	5 / 15		
Brutto-Trockenrohddichte	[kg/m ³]	Mittelwert ≥	1.210		
		Mittelwert ≤	1.400		
		Form und Ausbildung	wie oben		
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit	[W/mK]	$\lambda_{10,dry, unit}$ nach DIN EN 1745	NPD		
Frostwiderstand:	darf nicht ungeschützt verwendet werden				
Gefährliche Substanzen:	Siehe ZA. 3, DIN 771-3, letzter Absatz				

 <p>DIN EN 771-3 DIN V 18152-100 Z-17.1-702 P 0794</p> <p style="text-align: center;">ergänzende Angaben</p>					
Festigkeitsklassen			4		
Mörteltyp				DBM	
Steinrohddichteklasse		[kg/dm ³]	1,40		
Fm-Wert				1,05	
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{Wand BW}$		[W/mK]	nur mit Bisotherm DBM	0,46	

Steinbild exemplarisch, AN : nur für große Objekte auf Anfrage