

Eigenschaften

Grundierung auf Styrolacrylatbasis mit Additiven. Enthält keine Schwermetalle.

Verwendung

Grundierung zur Verfestigung von Untergründen als Vorbereitung für das Verkleben von BisoArt® Verblendsteinen im Innen- und Außenbereich.

Untergrund

Der Untergrund muss saugfähig, eben, trocken, staub- und fettfrei sein und frei von wasserlöslichen Salzen. Beton muss frei von Schalölen sein und bei sehr glatten neuen Putzen, kann die Notwendigkeit auftreten, Riefen in 3-5mm Tiefe im Raster von ca. 5x5cm herzustellen. Alte, nicht tragfähige Anstriche müssen entfernt werden.

Es wird empfohlen Unebenheiten von mehr als 5mm/m vor dem Aufkleben der Verblendsteine mit geeigneten Materialien eben abzugleichen. Dadurch entstehende eventuelle Trocknungszeiten, sind je nach Schichtdicke zu berücksichtigen.

Siehe auch „Verarbeitung BisoArt® Verblendsteine“

Alle Oberflächen, ob Innen oder Außen, müssen vor dem Bekleben der BisoArt® Verblendsteine mit Tiefengrund EXCELMIX grundiert werden. Die Dosierung hängt von der Saugfähigkeit des Untergrunds ab und liegt zwischen 0,02 und 0,10 l/m².

Verarbeitung

Nicht unter 5 °C (278 K) und nicht über 25 °C verarbeiten!

Der Tiefengrund EXCELMIX wird mit einer Rolle oder Maurerbürste aufgetragen oder aufgespritzt. Alle Oberflächen, die nicht vorbehandelt werden sollen, sind sorgfältig zu schützen und abzudecken. Die Arbeitsmittel sind nach Arbeitsende gründlich mit Wasser zu reinigen.

Verbrauch

Verdünnung für Tiefengrund EXCELMIX

Untergrundeigenschaft	EXCELMIX Tiefengrund	Wasseranteil
Normal saugender Untergrund	1	5-7
Stark saugender Untergrund	1	7-10 2x anstreichen
Rigipsplatten, gipsgebundene Putze	1	4 gut trocknen lassen

Hinweis: Tiefengrund EXCELMIX und der Untergrund sollten die gleiche Temperatur haben.

- **Verpackung und Lagerung:**
Lieferform: 5 Liter-Kanister
In unbeschädigter Originalverpackung, **frostfrei**, möglichst auf Palette oder Holzrost lagern.
- **Haltbarkeit:**
Bei sachgerechter Lagerung (+5°C bis +30°C) in Originalverpackung mindestens 12 Monate ab Herstellungsdatum.
Bei sachgerechter Lagerung (+5°C bis +10°C) in Originalverpackung mindestens 24 Monate ab Herstellungsdatum.

Arbeitssicherheit, Hygiene und erste Hilfe

Siehe Sicherheitsdatenblatt Tiefengrund EXCELMIX

- **S-Sätze:**
S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S 25 Berührung mit den Augen vermeiden
S 29 Nicht in die Kanalisation gelangen lassen
S 36/37 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.
S 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.