

Bisogreen Kalkglätte

Mineralische weiße Kalkglätte zum Herstellen von glatten anstrichfähigen Oberflächen. Für innen.

Die Bisogreen Kalkglätte ist rein mineralische, leicht zu verarbeitende Putzglätte, zur Verwendung im Innenbereich. Sie eignet sich speziell für die Egalisierung von Bisogreen Putzen, die nur mit einem Anstrich versehen werden sollen und für Grundputze der Mörtelkategorie P I, P II und P III bzw. der Druckfestigkeit nach DIN EN 998-1 CS II bis CS IV. Ebenfalls verwendbar auf Sanierputzen gemäß WTA.

Technische Information

Druckfestigkeit:	Min. 1,0 N/mm ²
Körnung:	0 – 0,1 mm
Verarbeitungszeit:	ca. 2 Stunden, je nach Untergrund und Temperatur
Verarbeitungstemperatur:	>+ 5 °C und < + 30°C, Verarbeitungshinweise beachte n
Wasserbedarf:	ca. 8 l Wasser je 12 kg
Ergiebigkeit:	ca. 14 l je 12 kg
Verbrauch:	ca. 0,85 kg/m ² bei 1 mm Schichtdicke
Lagerung:	trocken und sachgerecht
Lieferform:	12-kg-Sack
Farbe:	weiß

Eigenschaften:

- mineralisch
- hochergiebig
- sehr leicht von Hand zu verarbeiten
- hoher Haftverbund mit dem Untergrund
- nach dem Aushärten gut schleifbar

Anwendung:

- für den Innenbereich
- als Putzglätte für Decken und Wände in geringen Schichtstärken
- auf frischen Grundputzen der Mörtelgruppe P I (Kalk-Putz), P II (Kalk-Zement-Putz) oder P III (Zement- Putz) bzw. der Druckfestigkeit CS II bis CS IV
- auch auf Sanierputzen gemäß WTA
- NICHT für anschließende Verklebung von Fliesen geeignet

Qualität & Sicherheit:

- Druckfestigkeit min. 1,0N/mm²
- Bindemittel gem. DIN EN 459
- vergütet
- Marmormehl in optimierter Zusammensetzung
- Güteüberwacht



Technische Information

Bisogreen Kalkglätte

Putzgrund:

Der Putzgrund muss tragfähig, trocken, frei von Staub sowie Schalölen, Wachsen und anderen Trennmitteln sein (ggf. reinigen bzw. lose Teile entfernen). Zur Beurteilung und Vorbereitung des Untergrundes sind die Hinweise der VOB/C, DIN 18350 Abs. 3 sowie die Putznorm DIN V 18550 zu beachten.

Als Putzgrund sind frische Grundputze der Mörtelgruppe P I, P II oder P III geeignet. Stark saugende Untergründe sind ggf. vorzunässen.

Verarbeitung:

Die Bisogreen Kalkglätte (12kg-Sack) langsam in ca. 8 Liter sauberem Wasser einstreuen und ca. 5-8 Minuten einsumpfen lassen. Anschließend mit einem Quirl oder anderem Rührwerkzeug knollenfrei anmischen. Zur verarbeitungsgerechten Konsistenz ggf. etwas Wasser zugeben.

Mit einer Traufel wird die Bisogreen Kalkglätte in einer Auftragsdicke von 1 mm aufgetragen und geglättet. Bei der Verarbeitung entstandene Unebenheiten können nach einer Standzeit von ca. 2 Tagen mit Schleifpapier abgeschliffen werden.

Vor Ausführen von Beschichtungen wie z.B. Anstrichen muss die Bisogreen Kalkglätte ausgetrocknet und erhärtet sein. Auf eine ausreichende Belüftung ist zu achten. Der Kalkglätte dürfen keine Fremdstoffe zugefügt werden.

Ergiebigkeit:

12 kg Bisogreen Kalkglätte ergeben, verarbeitungsgerecht angemischt, ca. 14 Liter Kalkputzglätte.

Verbrauch:

Für 1 m² Putzfläche der Dicke 1 mm werden ca. 0,85 kg Bisogreen Kalkglätte benötigt.

Lagerung:

Trocken und sachgerecht

Lieferform:

12-kg-Sack

Hinweis:

Dieses Produkt enthält Kalk und reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung grundsätzlich gut mit Wasser abspülen.

Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Siehe auch Sackaufdruck.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Gegebenenfalls ist es zu empfehlen Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten.