

BISOGREEN® LEHM-UNIVERSALPUTZ TROCKEN

Innenputz, z. B. für das Verputzen der BISOHEAT® Wandheizung. Der Putz umschließt das Rohr und dient der gleichmäßigen Übertragung der Wärme vom Heizrohr zur Wandoberfläche.

BISOGREEN® LEHM-FEINPUTZ TROCKEN

Ein- und mehrlagiger Maschinen- oder Handputz für den Innenbereich. Als Deckputz auf dem BISOGREEN® Universalputz und dem BISOHEAT® Klimatelement.



Produktbezeichnung	BISOGREEN® LEHM-UNIVERSALPUTZ	BISOGREEN® LEHM-FEINPUTZ
Technische Informationen		
Mörtelgruppe	DIN 18947; Universal-Lehmputz, LPM 0/2f - SII - 1,8	DIN 18947; Lehm-Feinputz, LPM 0/1f - SII - 1,8
Körnung	0/2 mm	0/1 mm
minimale Auftragsdicke	5 mm	3 mm
maximale Auftragsdicke	23 mm	5 mm
Brandverhalten/Baustoffklasse	B2*	B2*
Ergiebigkeit	ca. 16,6 l je 25 kg	ca. 17 l je 25 kg
Verbrauch	ca. 15 kg/m ² bei 10 mm Schichtdicke	ca. 4,6 kg/m ² bei 3 mm Putzdicke
Anwendung		
	Innenputz, z. B. für das Verputzen der BISOHEAT® Wandheizung. Der Putz umschließt das Rohr und dient der gleichmäßigen Übertragung der Wärme vom Heizrohr zur Wandoberfläche.	Innenputz, z. B. zum Abspachteln der BISOHEAT® Wandheizung und Lehmbauplatten in einer oder zwei (nass in nass) Putzlagen bis zu einer Gesamtdicke von 10 mm oder als Deckputz für den BISOGREEN® Lehm-Unterputz.
Versanddaten		
Lieferform	25 kg-Sack	25 kg-Sack
Säcke pro Palette	42	42
Bestell-Nr.	6040	6140

Preise ab Werk*	€/Sack	Siloware	€/Sack	Siloware
	12,50	Preise auf Anfrage	15,00	Preise auf Anfrage
Fracht	€/Sack	Siloware	€/Sack	Siloware
bis 200 km	0,70	Preise auf Anfrage	0,70	Preise auf Anfrage

*Bessere Einordnung vorbehaltlich brandschutztechnischer Belegprüfungen möglich (Lehmbau Regeln DVL)
Produktabbildungen exemplarisch

Trocken und sachgerecht auf Paletten lagern.

*Preise gelten bei vollen Paletten, bei angebrochenen Paketen berechnen wir eine Kommissionierungsgebühr in Höhe von 15,00 Euro

BISOGREEN® LEHM-UNIVERSALPUTZ TROCKEN

Innenputz, z. B. für das Verputzen der BISOHEAT® Wandheizung.
Der Putz umschließt das Rohr und dient der gleichmäßigen Übertragung der Wärme vom Heizrohr zur Wandoberfläche.

BISOGREEN® LEHM-FEINPUTZ TROCKEN

Ein- und mehrlagiger Maschinen- oder Handputz für den Innenbereich.
Als Deckputz auf dem BISOGREEN® Universalputz und dem BISOHEAT® Klimatelement.



Produktbezeichnung	BISOGREEN® LEHM-UNIVERSALPUTZ	BISOGREEN® LEHM-FEINPUTZ
Technische Informationen		
Mörtelgruppe	DIN 18947; Universal-Lehmputz, LPM O/2f - SII - 1,8	DIN 18947; Lehm-Feinputz, LPM O/1f - SII - 1,8
Körnung	0/2	0/1
minimale Auftragsdicke	5 mm	3 mm
maximale Auftragsdicke	23 mm	5 mm
Brandverhalten/Baustoffklasse	B2*	B2*
Zusammensetzung		
	Baulehm gemahlen, Quarzsand 0–2 mm; natürliche organische Zuschläge.	Baulehm gemahlen, Quarzsand 0–0,5 mm; natürliche organische Zuschläge.
Lagerung		
	Trocken und sachgerecht gelagert ist der Putz unbegrenzt haltbar.	Trocken und sachgerecht gelagert ist der Putz unbegrenzt haltbar.
Ergiebigkeit		
	25 kg Lehm-Unterputz ergibt ca. 16,6 l Putzmörtel. Bei 2,3 cm Putzauftrag reicht diese Menge für ca. 0,72 m ²	25 kg Lehm-Feinputz ergibt 17 l Putzmörtel. Bei 3 mm Putzauftrag reicht diese Menge für ca. 5,5 m ² .
Lieferform	25 kg-Sack	25 kg-Sack
Säcke pro Palette	42	42
Bestell-Nr.	6040	6140

*Bessere Einordnung vorbehaltlich brandschutztechnischer Belegprüfungen möglich (Lehmbau Regeln DVL)
Produktabbildungen exemplarisch