

## BISOGREEN® Kalkputz

Grund- und Restaurierungsmörtel zum Putzen im Außen- und Innenbereich mit hoher Ergiebigkeit und leichter Verarbeitung. **FL-Kalk Leichtputz, zementfrei mit Trass**

## BISOGREEN® Kalkgätte

Weißer Kalkgätte zur Herstellung von glatten, anstrichfähigen Oberflächen im Innenbereich.



Produktbezeichnung	BISOGREEN® Kalkputz	BISOGREEN® Kalkgätte
<b>Technische Informationen</b>		
Bindemittelbasis	FL-B 3,5 formulierter Kalk nach DIN EN 459	Kalk
Mörtelgruppe	GP CS I gem. DIN EN 998-1	
Druckfestigkeit	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	Min. 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Körnung	0–2 mm	0–0,1 mm
Verarbeitungszeit	ca. 1 Stunde je nach Untergrund und Temperatur	ca. 2 Stunden, je nach Untergrund und Temperatur
Verarbeitungstemperatur	>+ 5 °C und < + 30 °C, Verarbeitungshinweise beachten	> + 5 °C und < + 30 °C, Verarbeitungshinweise beachten
Wasserbedarf	ca. 11,5 l Wasser auf 30 kg	ca. 8 l Wasser auf je 12 kg
Ergiebigkeit	ca. 30 l je 30 kg	ca. 14 l je 12 kg
Verbrauch	ca. 15 kg/m <sup>2</sup> bei 15 mm Putzdicke	ca. 0,85 kg/m <sup>2</sup> bei 1 mm Putzdicke
Lagerung	trocken und sachgerecht	trocken und sachgerecht
Farbe	hellbeige	weiß
<b>Eigenschaften</b>		
	mineralisch, mit Trass zur Verminderung von Ausblühungen, diffusionsoffen und feuchteregulierend, besonders leichte Verarbeitung	mineralisch, hochergiebig, sehr leicht mit der Hand zu verarbeiten, hoher Haftverbund, nach dem Aushärten gut schleifbar
<b>Versanddaten</b>		
Lieferform	30 kg-Sack	12 kg-Sack
Säcke pro Palette	30	45
Bestell-Nr.	7140	8140

Produktabbildungen exemplarisch

### BISOGREEN® Lehm-Universalputz Trocken

Innenputz als Grund- und Ausgleichsputz. Zum ein- oder mehrlagigen Auftrag mit Hand oder Putzmaschine.

### BISOGREEN® Lehm-Feinputz Trocken

Lehm-Feinputz im Innenbereich als Endputzschicht auf dem Lehm-Universalputz. Für eine optisch besonders ansprechende, feine Struktur.



Produktbezeichnung	BISOGREEN® Lehm-Universalputz	BISOGREEN® Lehm-Feinputz
<b>Technische Informationen</b>		
Mörtelgruppe	DIN 18947; Universal-Lehmputz, LPM 0/2f - SII - 1,8	DIN 18947; Lehm-Feinputz, LPM 0/1f - SII - 1,8
Körnung	0/2 mm	0/1 mm
minimale Auftragsdicke	5 mm	3 mm
maximale Auftragsdicke	23 mm	5 mm
Brandverhalten/Baustoffklasse	B2*	B2*
Ergiebigkeit	ca. 16,6 l je 25 kg	ca. 17 l je 25 kg
Verbrauch	ca. 15 kg/m <sup>2</sup> bei 10 mm Schichtdicke	ca. 4,6 kg/m <sup>2</sup> bei 3 mm Putzdicke
<b>Versanddaten</b>		
Lieferform	25 kg-Sack	25 kg-Sack
Säcke pro Palette	42	42
Bestell-Nr.	6040	6140

\*Bessere Einordnung vorbehaltlich brandschutztechnischer Belegprüfungen möglich (Lehmbau Regeln DVL)  
Produktabbildungen exemplarisch

**Trocken und sachgerecht auf Paletten lagern.**